



HEMPAQUICK PRIMER 13300

Description: HEMPAQUICK PRIMER 13300 – очень быстросохнущая алкидная грунтовка. Содержит фосфат цинка.

Рекомендовано применять: В качестве очень быстросохнущей грунтовки для защиты механизмов и изделий из стали в средах с низкой степенью агрессивности.

Сертификация/Одобрения: Соответствует Директиве Евросоюза 2004/42/ЕС: подкатегория i.

Наличие: Не включено в Общий Ассортимент. Поставка по предварительному заказу.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номера оттенков/Цвета: 50630/ Красный
Финишное покрытие: Матовый
Сухой остаток, об. %: 50 ± 1
Теоретический расход: 16.7 м²/л [669.7 sq.ft./US gallon] - 30 мкм/1.2 мил
Точка воспламенения: 24 °C [75.2 °F]
Удельный вес: 1.4 кг/л [11.6 фунт/US галлон]
Сухая на отлип: 15 мин. при 20°C/68°F
Содержание летучих органических веществ: 473 г/л [3.9 фунт/US галлон]

Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ.

НАНЕСЕНИЕ:

Метод нанесения: БВР / Воздушное распыление / Кисть/Валик
Разбавитель (макс. по объему): 08080 (5%) / 08080 (10%) / 08080 (5%)
Сопловое отверстие: 0.018 "
Давление на сопле: 150 бар [2175 фунт на кв. дюйм] (Данные для безвоздушного нанесения рекомендуемые и могут изменяться)

Очистка инструмента: HEMPEL'S THINNER 08080
Толщина пленки, сухой: 30 мкм [1.2 мил]
Толщина пленки, мокрой: 60 мкм [2.4 мил]
Интервал перекрытия, мин.: см. ПРИМЕЧАНИЯ ниже
Интервал перекрытия, макс.: см. ПРИМЕЧАНИЯ ниже

Меры предосторожности: Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: **Новая сталь:** Рекомендуется абразивоструйная очистка до Sa 2 (ISO 8501-1:2007).
Ремонт: Тщательно удалите масла, жиры и другие подобные загрязнения с помощью подходящего моющего средства. Удалите соли и прочие загрязнения обмывом пресной водой под высоким давлением. Удалить пыль и непрочно держащийся слой абразивоструйной или механической очисткой. Удалить остатки пыли. Подкрасить оголенные участки до полной толщины сухой пленки.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: Согласно правилам хорошей окраски.

В закрытых пространствах следует обеспечить надлежащую вентиляцию на время нанесения и сушки.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ: В соответствии со спецификацией. Рекомендованные системы: HEMPAQUICK ENAMEL 53840

Примечания

Летучие органические соединения - Директива EU 2004/42/ЕС:

Продукт	В состоянии поставки	5 % разбавителя от объема	Ограничение II этап, 2010
1330050630	473 г/л	492 г/л	500 г/л

Для определения VOC других цветов обратитесь к Паспортам безопасности.

Толщина пленки/разбавление: В зависимости от цели и области применения толщина пленки может отличаться от указанной. Это приведет к изменению расхода и может повлиять на время сушки и интервал перекрытия.

Примечания по перекрытию: Перед нанесением последующего слоя после воздействия загрязненной среды, тщательно очистите поверхность обмывом пресной воды под высоким давлением и дайте высохнуть. Перекрытие осуществляется после высыхания первого слоя в течение: 4 час. Если данный интервал превышен, перекрывайте только после: 1 недели.

Примечание: HEMPAQUICK PRIMER 13300 Только для профессионального использования.

ИЗДАНИЕ: HEMPEL A/S 1330050630

Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные.

За объяснениями терминов и определений обращайтесь к "Пояснительной Записке" в Книге HEMPEL (сборник Технологических Карт). Технологические карты продуктов, являющиеся результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем.

Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК и ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в письменной форме. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.

Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.